



Metacryl FZ: una sola etapa VOC 2.8



DE MEZCLA

FZ: una sola etapa VOC 2.8
Endurecedor 7360, 7361, 7362 o 7363
Reductor 7373




APLICACIÓN

2 a 3 capas semihúmedas
5 a 10 minutos de tiempo de oreo entre capa y capa




PROPORCIÓN DE MEZCLA

4: 1: 1



TIEMPO DE SECADO

Pulido a mano: 5 a 10 minutos
Limpio de polvo: 30 minutos
Secado para barniz transparente: 30 minutos
Secado para manipular: Durante toda la noche



VISCOSIDAD

ZAHN N.º 3
20 a 22 segundos



VOC

2.8 lb/gal
335 g/l



GENERAL

DESCRIPCIÓN

El sistema de una sola etapa VOC 2.8 Metacryl FZ es un sistema de una sola etapa de sólidos convencionales diseñado para satisfacer todas sus necesidades de fabricación y de repintado. El Metacryl FZ tiene una excelente durabilidad que complementa sus propiedades de alto brillo y nivelación. Con tiempos de secado rápidos y una buena cobertura de color, el Metacryl FZ puede mejorar sus resultados finales a través de un aumento de la productividad.

SUSTRATOS COMPATIBLES

- Todos los primarios y selladores 2K Metacryl
- Acabados del OEM preparados adecuadamente o envejecidos

Los productos que se indican aquí pueden no estar a la venta en su mercado. Consulte a su distribuidor sobre la disponibilidad del producto.



COMPONENTES

DE MEZCLA

Mezcle 4 partes de color de una sola etapa VOC 2.8 FZ en 1 parte de endurecedor 7360, 7361, 7362 o 7363 y en 1 parte de reductor 7373.

Componente

Componente	Volumen
Color de una sola etapa VOC 2.8 Metacryl FZ	4
Endurecedor Metacryl 7360, 7361, 7362 o 7363	1
Reductor Metacryl 7373	1

SELECCIÓN DE ENDURECEDORES

- 7360 rápido de 18 a 24 °C/65 a 75 °F
- 7361 medio de 24 a 29 °C/75 a 85 °F
- 7362 lento de 29 a 35 °C/85 a 95 °F
- 7363 extralento de más de 29 °C/más de 85 °F

COMPONENTES ESPECIALES

Acelerador 7377: 1 a 3%
 Eliminador de ojo de pez 7376: máx. 2%
 Base mateante 7349

VIDA ÚTIL

4 horas a 24 °C/77 °F/50% de humedad relativa



APLICACIÓN

EQUIPO PARA LA APLICACIÓN

Gravedad de HVLP	1.3 a 1.5 mm	6 a 10 PSI	*En la tapa
Alta eficiencia	1.3 a 1.5 mm	30 PSI	En el medidor
Recipiente a presión	1.0 a 1.1 mm	6 a 10 PSI	*En el recipiente

NOTA: consulte al fabricante de pistolas de pulverización para obtener más información sobre las presiones de entrada de HVLP

APLICACIÓN

Rocíe 2 a 3 capas semihúmedas. Permita que transcurra un tiempo de oreo de 5 a 10 minutos entre capa y capa.

LIMPIEZA

Limpie el equipo de pulverización inmediatamente después de la aplicación con un diluyente de calidad o un limpiador de pistola pulverizadora. Deseche toda la pintura y los materiales relacionados con la pintura de acuerdo con las normas estatales y locales.

TIEMPOS DE SECADO



SECADO AL AIRE

A 23 °C/75 °F

Pulido a mano	5 a 10 minutos
Sin polvo	30 minutos
Retiro de cinta adhesiva	8 a 12 horas
Para el barniz transparente	30 minutos
Para manipular	Al día siguiente
Tiempo de secado forzado	30 minutos a 60 °C/140 °F
Para lijar/pulir	Después de enfriar (1 a 2 horas)



PROPIEDADES FÍSICAS

VOC listo para pulverizar	2.8 lb/gal
Sólidos en volumen listos para pulverizar	37.0 a 40.0% (promedio)
Viscosidad de rociado con ZAHN n.º 3	20 a 22 segundos
DFT por capa	aproximadamente 1.0 mil
Cobertura teórica	Aprox. 616 pies cuadrados a 1 mil DFT/galón mezclado
Resistencia a los solventes	100 fricciones de pasada según MEK
Resistencia a productos químicos	1000 fricciones de pasada de Xileno
	Ácido (HCl): sin efecto, 6 horas
	Base (NaOH): sin efecto, 6 horas
	Skydrol: sin efecto, 6 horas
	pasada con mandril cónico
Flexibilidad	2H
Dureza de la película	100 pulg./lb
Impacto directo	80 pulg./lb
Impacto inverso	Una sola etapa 2K
Clase de producto	



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacene en un área seca y bien ventilada. Las temperaturas de almacenamiento deben oscilar entre -34 °C (-30 °F) y 48 °C (120 °F).

ZONAS REGULADAS DE VOC

VOC según se aplique 335 g/l | 2.8 lb/gal

Las siguientes instrucciones se refieren al uso de productos que pueden ser restringidos o requieren instrucciones especiales de mezclado en zonas reguladas de VOC (compuestos orgánicos volátiles). Siga el uso y las recomendaciones de mezcla indicados en el Cuadro de productos compatibles con VOC de su área.

SEGURIDAD Y TRATAMIENTO

Solo para uso industrial por profesionales y pintores capacitados. Prohibida su venta o uso para el público general. Antes de usar, lea y siga todas las etiquetas y precauciones de la ficha de datos de seguridad (SDS, por sus siglas en inglés). Al mezclar con otros componentes, la mezcla contendrá los peligros de todos los componentes.

Los materiales de pintura listos para usar que contienen isocianatos pueden causar irritación en los órganos respiratorios y reacciones de hipersensibilidad. No se debe solicitar que trabajen con productos que contengan isocianatos a personas con asma, con alergias y con un historial de afecciones respiratorias.

No lije, corte con llama ni recubra en seco con soldadura sin un respirador purificador de aire con filtros de partículas aprobado por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés) ni sin la ventilación y guantes adecuados.

Revisado: mayo de 2019

En estados unidos y canada:
1.855.6.AXALTA
metacryl.us

